

江苏科强新材料股份有限公司
海普隆阻燃棚布阻燃及机械性能测试报告

规格：2.0mm*1500mm T3 CRH6

数量：90m²

一、橡胶性能

内 容	单 位	实 测
硬度	邵A	68
抗拉强度	Mpa	18
扯断伸长率	%	480
阻燃性	/	自熄

二、棚布性能

内容	单位	实测
经向抗拉强度	N/50mm	6200
纬向抗拉强度	N/50mm	4500
经向断裂伸长率	%	30
纬向断裂伸长率	%	35
经向撕裂强度	N	320
纬向撕裂强度	N	320
接著强度	N/50mm	180
经向老化系数	70°70h	0.95
纬向老化系数	70°70h	0.95
耐磨耗	mg	342
颜色数值		1.5-1.8

三、评价

- 1、这批棚布防火、耐火、防烟、防毒要求符合《DIN5510》。
- 2、这批棚布机械性能满足《TB/T3094-2015》要求。
- 3、这批棚布环保性能符合《TB/T3139-2006》要求。

检验员：孙红霞

审核：张军

日期：2022.07.18



江苏科强新材料股份有限公司
海普隆阻燃棚布阻燃及机械性能测试报告

规格：2.0mm*1500mm T5 CRH6

数量：90m²

一、橡胶性能

内 容	单 位	实 测
硬度	邵A	68
抗拉强度	Mpa	18
扯断伸长率	%	480
阻燃性	/	自熄

二、棚布性能

内容	单位	实测
经向抗拉强度	N/50mm	7300
纬向抗拉强度	N/50mm	5500
经向断裂伸长率	%	31
纬向断裂伸长率	%	34
经向撕裂强度	N	320
纬向撕裂强度	N	320
接著强度	N/50mm	180
经向老化系数	70°70h	0.95
纬向老化系数	70°70h	0.95
耐磨耗	mg	346
数值		1.5-1.8

三、评价

1、这批棚布防火、耐火、防烟、防毒要求符合《DIN5510》。
2、这批棚布机械性能满足《TB/T3094-2015》要求。
3、这批棚布环保性能符合《TB/T3139-2006》要求。

检验员：孙红霞 审核：张军

日期：2022.07.18

